

K A K E N

No. CK-11-089512-2(2E)

4)ノネナルガスの除去性能評価試験(2時間後)

試 料		減少率(%)
①生成	原布	6.2
	洗濯 10回後	6.1
	ドライ 1回後	6.3
②ブラック	原布	7.8
	洗濯 10回後	7.9
	ドライ 1回後	6.9

【試験方法】消臭加工繊維製品認証基準で定める方法((社)繊維評価技術協議会)
(使用バッグの種類)

アンモニア:テドラーバッグ

酢酸:テドラーバッグ

洗濯方法:JIS L 0217,103号(但し、JAFET標準配合洗剤を使用)

ドライ処理:JIS L 1096 J-2法


【試 料】

①

②

IN

KAKEN



KAKEN

K

以 上